

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
1		Halfverharding			
100010	800299	Aanbrengen halfverharding BGSpad	m2	1,00	V
		Situering: volgens tekeningnr. ##			
		Betreft: Aanbrengen BGSpad op zandbed,			
		menggranulaat of steenachtige geëgaliseerde			
		ondergronden zoals mijnsteen of schelpenpad.			
		funderingslaag/zandbed aangebracht/geëgaliseerd			
		volgens bestekspostnr. ##			
		Halfverharding: BGSpad of gelijkwaardig (2.200	ton		0,22 L
		kg/m3)			
		Leverancier: De Hoop Bouwgrondstoffen of			
		gelijkwaardig.			
		Materiaal van Nederlandse oorsprong.			
		Bouwstof vrij toepasbaar volgens het besluit			
		bodemkwaliteit.			
		Materiaal tonrond of aanbrengen met afschot 2%.			
		BGSpad verwerken volgens verwerkingsvoorschriften			
		van de leverancier (zie deel 3 80.12.03)			
		(inclusief toevoegen van water en verdichten).			
					

HFD PAR ART LID

80 Funderingslagen**80 1 Verhardingslagen van steenmengsel****80 12 Eisen en uitvoering Verhardingslagen van steenmengsel****80 12 03 Esen en uitvoering verhardingslagen BGSpad**

- 01 Het vochtgehalte moet op het moment van aanbrengen in het cunet ca. 10 - 15 % bedragen.
- 02 De halfverharding dient nooit aangebracht te worden in een vorstgevoelige of extreem warme/droge periode.
- 03 Na aanbrengen dient BGSpad egaal verdicht te worden. Afhankelijk van de ondergrond kan dit dynamisch en/of statisch gebeuren bij voorkeur met een wals. Bij droge omstandigheden dient de ondergrond nat gemaakt te worden.
- 04 Ter voorkoming van een snelle uitdroging is direct na aanleg een goede bevochtiging nodig.